

Prüfungszeugnis

für eine Farbdruckeinrichtung mit elektrophotographischem Druckwerk zur Herstellung von
Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden
gemäß § 12 DONot

PTS – Institut für Fasern & Papier gGmbH

Prüfungszeugnis Nr. 7295-2025-45.534

Referenzzeugnis Nr. 7283-2025-45.515

Ausfertigung 1 von 2

Antragsteller TA Triumph-Adler GmbH
Deelbögenkamp 4c // Haus 5
22297 Hamburg

Antrag vom: 22.07.2025

Eingegangen am: 22.07.2025

A. Inhalt des Antrags

Prüfung einer Druckeinrichtung, bestehend aus:

1. Drucker

Bezeichnung..... **TA Triumph-Adler 3509ci**
(im Farbdruckbetrieb)

2. Verbrauchsmaterial

Papier..... **Mondi Color Copy Original 80 g/m²**

Toner - Farben:

Schwarz..... **CK-8545K**
Cyan **CK-8545C**
Magenta..... **CK-8545M**
Yellow **CK-8545Y**

auf Eignung zur Herstellung von

Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen
Schriftstücken entsprechend § 12 der Dienstordnung für Notare (DONot).

Die Untersuchung umfasste neben einer Beschreibung des Druckers die Prüfung von Eigenschaften aus
folgenden Bereichen:

- Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
- Eigenschaften der gedruckten Zeichen
- Oberflächeneigenschaften der Drucke
- Widerstandsfähigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers

Auf die Auswahl des Verbrauchsmaterials hatte die PTS keinen Einfluss. Das Prüfzeugnis umfasst 11 Seiten und eine Anlage.
Prüfungszeugnisse dürfen nur in vollem Wortlauf und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und Auszüge
ist vorher die widerrufliche Einwilligung der PTS einzuholen.

B. Versuchsmaterial

Eingegangen am: 11.06.2025 (Gerät/Toner), 18.02.2025 (Papier)

1. Drucker

Bezeichnung..... **TA Triumph-Adler 3509ci**
(im Farbdruckbetrieb)
Geräte-Nr. 1FV4X00014

2. Papier

Bezeichnung..... **Mondi Color Copy Original 80 g/m²**
Hersteller / Vertrieb..... **Mondi**
Sach-/Liefer-Nr. --
Maße **Normalformat A4**
Kleinste Verpackungseinheit **500 Blatt**
Zur Prüfung gelieferte Menge..... **2.500 Blatt**
Chargen-Nr..... --

Das Papier **Mondi Color Copy Original 80 g/m²** erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN ISO 9706**.

3. Toner

Bezeichnung:.....
Farbe Schwarz **CK-8545K**
Farbe Cyan..... **CK-8545C**
Farbe Magenta..... **CK-8545M**
Farbe Yellow **CK-8545Y**
Sach-/Liefer-/Art.-Nr. **1T0C2L0TA1,1T0C2LCTA1,1T0C2LBTA1,1T0C2LATA1**

C. Beschreibung des Druckers

1. Allgemeine Angaben

Fabrikat (Hersteller/Vertrieb) **TA Triumph-Adler GmbH**
- Modell..... **TA 3509ci**

Arbeitsverfahren

- Zeichenerzeugung..... **Farb-Laserdruck**
- Übertragung des Schriftfarbmittels **elektrostatisch**
- Fixierung des Schriftfarbmittels..... **Wärme/Druck**

Bauart **Standgerät**

2. Spezielle Angaben

Druckpapier

- Bedruckbare Formate nach DIN EN ISO 216..... **A6, A5, A4, A3**
- Anzahl der ansteuerbaren Magazine (Haupteinheit) **4**
davon auswechselbar **4**

- Einzelblatteingabe ja

Druck

- Auflösung, nach Herstellerangaben bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Zeit vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft,
wie geprüft / nach Herstellerangaben 24,2 s¹ / 18,0 s
- Zeit für den ersten Farbdruk (A4) nach Auslösen des Druckvorganges
an der Datenausgabestation, wie geprüft / nach Herstellerangaben 17,4 s¹ / 7,7 s
- Farbdrukke (A4) je Minute (ohne 1. Druck),
wie geprüft / nach Herstellerangaben 10 St.¹ / 35 St.

Geräteabmessungen, Masse – (nach Firmenangaben)

- Breite 602 mm
- Höhe 790 mm
- Tiefe 665 mm
- Masse ca. 90 kg

Besonderheiten des Gerätes:

- Multifunktionsgerät: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (optional);
- Duplexdruck.

D. Prüfungsbedingungen und Prüfungsdurchführung

Die als PDF-Datei vorliegenden farbigen Prüfvorlagen wurden am 11.06.2025 vor Ort beim Antragsteller des Referenzzeugnisses durch einen Beauftragten der PTS auf Bögen des zu prüfenden Papiers im Normformat A4 mit einer Auflösung von (600 x 600) dpi ausgedruckt.

Farbdrukke und unverarbeitetes Papier wurden in einem Raum mit Normalklima nach DIN EN ISO 187 (23/50-Temperatur (23±1) °C, relative Luftfeuchte (50±2) %) vorbehandelt und anschließend geprüft, soweit nicht anders angegeben.

Firmware Version-Nr. C2L-S000.001.131²

Verwendeter Druckertreiber pdf-Direktdruck

Einstellungen am Drucker/im Druckertreiber:

- Papier Autom. (Metrisch) Anwender 8
- Farbe Mehrfarbig

Die Verstellmöglichkeiten am Gerät waren vom Beauftragten des Antragstellers des Referenzzeugnisses vor Testbeginn für die optimale Druckausgabe verschiedener Prüfvorlagen justiert worden. Die Herstellung der Testdrucke erfolgte nach **Verringerung der standardmäßigen Druckgeschwindigkeit von 35 Seiten A4/min auf eine Druckgeschwindigkeit von 10 Seiten A4/min** zur Optimierung der mechanischen Radierfestigkeit. Die Veränderung wurde durch einen Beauftragten des Antragstellers durchgeführt. Diese Einstellung wurde dann für die Dauer der gesamten Prüfung beibehalten.

¹ vom Datenübertragungssystem abhängig.

Werte gelten nur für das bei der Herstellung der Prüfdrucke verwendete System (s. Abschnitt D).

² und höhere Versionen



Die untersuchten Eigenschaften und die zugehörigen Prüfverfahren sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt; die Anforderungen erscheinen zusammen mit den Ergebnissen in Teil E auf den Blättern 7, 8, 9 und 10.

Eigenschaft	Prüfung
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers	
1.1 Faserstoffzusammensetzung	visuell nach dem mikroskopischen Bild
1.2 Flächenbezogene Masse (Flächengewicht)	nach DIN EN ISO 536: 2020-05 Ergebnis: Mittelwert aus 10 Einzelmessungen
1.3 Durchreißfestigkeit (Methode Elmendorf)	nach DIN EN ISO 1974: 2012-09 Ergebnisse: Mittelwerte aus je 10 Einzelmessungen in bzw. quer zur Faserlaufrichtung (MD-machine direction / CD-cross direction)
1.4 Falzwiderstand (Anzahl der Doppelfaltungen) und Festigkeitsabnahme des unverarbeiteten Papiers bei beschleunigter Alterung	nach ISO 5626: 1993-11 mit dem Falzapparat nach Schopper (im Normalklima 23°C; 50 % relative Luftfeuchte) Ergebnisse: Mittel aus je 20 Einzelmessungen in bzw. quer zur Faserlaufrichtung (MD/CD) Bestimmung der Falzwiderstandsabnahme (Abnahme der Anzahl der Doppelfaltungen) beschleunigt gealterter Proben gegenüber ungealterten Proben Alterungsbedingungen: 72 Stunden; (105±2)°C (DIN ISO 5630-1:1993-08);
1.5 Opazität	nach DIN 53 146 mit dem Reflexionsphotometer <i>Elrepho 3300</i> Lichtart C; Ergebnis: Mittelwert aus 10 Einzelmesswerten
1.6 Rauheit	nach ISO 8791-2: 2013-09 Methode Bendtsen Ergebnisse: Mittelwerte der Ober-(OS) bzw. Unterseite (US) aus je 10 Einzelmesswerten

Eigenschaft	Prüfung
2. Eigenschaften der gedruckten Zeichen	
2.1 Druckkontrastzahl	an Druckfeldern der Farben CMK³ / RGB³ mikrophotometrisch; Durchmesser der Messfläche: 0,2 mm Ermittlung der Druckkontrastzahl $K = 1 - R_s/R_w$. Dabei bedeuten: R_w Reflexionsfaktor der unbedruckten Flächen (Mittelwert der Messwerte von 10 Stellen, nahe der Druckfelder) R_s Reflexionsfaktor der farbigen Felder (Mittelwert der Messwerte von 10 Zeichen) K kann Werte zwischen 0 (kein Kontrast) und 1 (maximaler Kontrast) annehmen Ergebnisse: Mittelwerte von 10 Einzelmessungen je Farbe
2.2 Reflexionsfaktor (D65-Brightness) unbedruckter Flächen	an unbedruckten Flächen der Farbdrucke mit dem Reflexionsphotometer <i>Elrepho 3300</i> gemäß ISO 2470-2: 2008-11 (a) D65-Brightness Lichtart D 65 und (b) D65-Brightness mit UV-Filter (420 nm) Ergebnis: Mittelwert von Einzelmessungen an 10 Druckseiten
2.3 Lesbarkeit farbiger Schrift	visuell an den Zeichen „c-e-o-m-n-a“ in den Farben CMK³ und RGB³ (Kleinschrift, Zeichenhöhe: ca. 1 mm)
3. Oberflächeneigenschaften der Drucke	
3.1 Beschreibbarkeit mit Tinte	auf unbedruckten Flächen der Farbdrucke in Anlehnung an DIN 53 126: 2011-11 mittels Schreibtinte für Dokumente
3.2 Eignung zum Bestempeln	an Stempelabdrucken auf einer unbedruckten Stelle der Farbdrucke durch Überwischen eines kräftig schwarzen oder dunkelblauen Stempelabdrucks mit einem weichen Radierstift nach 10 min, gerechnet vom Zeitpunkt des Stempelvorgangs
4. Widerstandsfähigkeit der gedruckten Zeichen	
4.1 Fixierung	an Textblöcken der Farben CMK³ und RGB³ durch Beurteilung: - der Neigung zum Durchschreiben („Karbonieren“), - der Abhebbarkeit mit Klebeband, - der Wischfestigkeit und - der Haftung des Toners in der Bruchlinie beim Falzen

³ C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau

Eigenschaft	Prüfung
4.2 Lichtechtheit	an Abschnitten von Drucken a) mit einer Zeile aus den Zeichen „c-e-o-m-n-a“ sowie b) mit Volltonfeldern in den Farben CMK³ und RGB³, die nach DIN EN ISO 105-B02: 2014-11 mit Xenonbogenlicht solange belichtet worden waren, bis der blaue Lichtechtheitstyp 5 der Stufe 4 des Graumaßstabs nach DIN EN 20105-A02: 1994-10 entsprach. Bestimmt wurden an unbelichteten und belichteten Proben - von a) die Lesbarkeit (Einzelheiten siehe Punkt 2.2) - von b) die Erhaltung des Farbtons sowie nur bei visuell deutlichem Kontrastrückgang - von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 2.1).
4.3 Verhalten bei Radierversuchen	an Schriftzeichen der Farben CMK³ und RGB³ Mechanisches Radieren: (a) mittels Rasierklinge, Skalpell und/oder weiteren Hilfsmitteln (b) mittels Radiergummi (Testzeit 1 min, Bewertung visuell mit Lupe) Chemischen Radieren: (a) mit Lösungsmitteln und aggressiven Chemikalien
4.4 Beständigkeit des Druckbildes bei beschleunigter Alterung	an Abschnitten von gealterten Farbdrucken a) mit einer Zeile aus den Zeichen „c-e-o-m-n-a“ und b) mit Volltonfeldern in den Farben CMK³ und RGB³. Alterungsbedingungen: 72 Stunden; (105±2)°C (DIN ISO 5630-1:1993-08); Bestimmt wurden an gealterten Farbdrucken - von a) die Lesbarkeit (wie Punkt 2.2) - von b) die Erhaltung des Farbtons sowie nur bei visuell deutlichem Kontrastrückgang - von b) die Druckkontrastzahl (wie Punkt 2.1).

³ C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau

E. Prüfungsergebnisse und Anforderungen

Gerät: TA 3509ci ⁴

Papier: Mondi ⁵

Prüfung		Prüfergebnisse	Anforderungen														
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers																	
1.1	Faserstoffzusammensetzung	Anforderung erfüllt	mindestens 95 % Zellstoff														
1.2	Flächenbezogene Masse (Flächengewicht) in g/m²	79,1	mindestens 70 g/m²														
1.3	Durchreißfestigkeit MD/CD Mittelwert	494 / 481 488	mindestens 350 mN														
1.4	Falzwiderstand (Anzahl der Doppelfalzungen) a) vor der Alterung längs/quer Mittel b) nach beschleunigter Alterung längs/quer Mittel Festigkeitsabnahme nach beschleunigter Alterung Mittelwert in %	153 / 111 132 102 / 105 104 21,2	mindestens 30 (längs/quer) mindestens 80 (Mittel) max. 40 %														
1.5	Opazität in %	93,2	mindestens 80 %														
1.6	Rauheit in ml/min Vorderseite (VS) Rückseite (RS) VS-RS	36,0 39,6 3,6	100...350 ml/min (Richtwert) 100...350 ml/min (Richtwert) < 100 (Richtwert)														
2. Eigenschaften der gedruckten Zeichen																	
2.1	Druckkontrastzahl (DK)	<table><tr><th>Farbe</th><th>DK</th></tr><tr><td>Black</td><td>0,91</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>0,69</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Rot</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Grün</td><td>0,64</td></tr><tr><td>Blau</td><td>0,72</td></tr></table>	Farbe	DK	Black	0,91	Cyan	0,69	Magenta	0,31	Rot	0,31	Grün	0,64	Blau	0,72	Black ≥ 0,85 Cyan ≥ 0,3 Magenta ≥ 0,3 Rot ≥ 0,3 Grün ≥ 0,3 Blau ≥ 0,3
Farbe	DK																
Black	0,91																
Cyan	0,69																
Magenta	0,31																
Rot	0,31																
Grün	0,64																
Blau	0,72																

⁴ Kurzbezeichnung für TA Triumph-Adler 3509ci

⁵ Kurzbezeichnung für Mondi Color Copy Original 80 g/m²

Prüfergebnisse und Anforderungen – Fortsetzung
Gerät: TA 3509ci ⁴
Papier: Mondi ⁵

Prüfung		Prüfergebnisse	Anforderungen														
2.2	Reflexionsfaktor unbedruckter Flächen auf den Drucken in % a) D65- Brightness b) D65-Brightness mit UV-Filter	109 87,6	≥ 75 %														
2.3	Lesbarkeit	Anforderung erfüllt	einwandfreie Unterscheidbarkeit der Buchstaben														
3. Oberflächeneigenschaften der Drucke																	
3.1	Beschreibbarkeit mit Tinte	Anforderung erfüllt	nach DIN 53 126 mit Tinte für Dokumente beschreibbar														
3.2	Eignung zum Bestempeln	Anforderung erfüllt	kein Verwischen nach 10 Minuten														
4. Widerstandsfähigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers																	
4.1	Fixierung a) der Neigung zum Durchschreiben („Karbonieren“), b) der Abhebbarkeit mit Klebeband, c) der Wischfestigkeit und d) der Haftung des Toners in der Bruchlinie beim Falzen	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>a, b, c, d erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	a, b, c, d erfüllt	Cyan	a, b, c, d erfüllt	Magenta	a, b, c, d erfüllt	Rot	a, b, c, d erfüllt	Grün	a, b, c, d erfüllt	Blau	a, b, c, d erfüllt	a) kein visuell störendes Karbonieren b), c) und d) einwandfreie Tonerhaftung
Farbe	Anforderung																
Black	a, b, c, d erfüllt																
Cyan	a, b, c, d erfüllt																
Magenta	a, b, c, d erfüllt																
Rot	a, b, c, d erfüllt																
Grün	a, b, c, d erfüllt																
Blau	a, b, c, d erfüllt																
4.2	Lichteinheit (a) Änderung der Lesbarkeit	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(a) einwandfreie Unterscheidbarkeit und Lesbarkeit der Buchstaben
Farbe	Anforderung																
Black	erfüllt																
Cyan	erfüllt																
Magenta	erfüllt																
Rot	erfüllt																
Grün	erfüllt																
Blau	erfüllt																

⁴ Kurzbezeichnung für TA Triumph-Adler 3509ci

⁵ Kurzbezeichnung für Mondi Color Copy Original 80 g/m²

Prüfergebnisse und Anforderungen – Fortsetzung

Gerät: TA 3509ci ⁴

Papier: Mondi ⁵

Prüfung	Prüfergebnisse	Anforderungen														
4.2 (b) Erhaltung des Farbtons	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(b) Farbtöne müssen visuell vergleichbar bleiben
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															
(c) Abnahme der Druckkontrastzahl in %	entfällt	(c) maximal 20 %														
4.3 Verhalten bei Radierversuchen	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(a) kein Entfernen von Schriftzeichen ohne visuell erkennbare Spuren
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															
Mechanisches Radieren																
(a) mittels Rasierklinge, Skalpell und/oder weiteren Hilfsmitteln	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(a) kein Entfernen von Schriftzeichen ohne visuell erkennbare Spuren
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															
(b) mittels Radiergummi (Testzeit 1 min, Bewertung visuell mit Lupe)	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>noch erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>noch erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>noch erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>noch erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>noch erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>noch erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	noch erfüllt	Cyan	noch erfüllt	Magenta	noch erfüllt	Rot	noch erfüllt	Grün	noch erfüllt	Blau	noch erfüllt	(b) der Linienzug der radierten Schriftzeichen muss vollständig erhalten bleiben
Farbe	Anforderung															
Black	noch erfüllt															
Cyan	noch erfüllt															
Magenta	noch erfüllt															
Rot	noch erfüllt															
Grün	noch erfüllt															
Blau	noch erfüllt															
Chemisches Radieren																
(c) mittels Lösungsmitteln und Chemikalien	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(c) kein Entfernen von Schriftzeichen ohne visuell erkennbare Spuren
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															

⁴ Kurzbezeichnung für TA Triumph-Adler 3509ci

⁵ Kurzbezeichnung für Mondi Color Copy Original 80 g/m²

Prüfergebnisse und Anforderungen – Fortsetzung

Gerät: TA 3509ci 4

Papier: Mondi 5

Prüfung	Prüfergebnisse	Anforderungen														
4.4 Beständigkeit des Druckbildes bei beschleunigter Alterung																
(a) Änderung der Lesbarkeit	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(a) einwandfreie Unterscheidbarkeit und Lesbarkeit der Schriftzeichen
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															
(b) Erhaltung des Farbtons	<table><tr><th>Farbe</th><th>Anforderung</th></tr><tr><td>Black</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Rot</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Grün</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Blau</td><td>erfüllt</td></tr></table>	Farbe	Anforderung	Black	erfüllt	Cyan	erfüllt	Magenta	erfüllt	Rot	erfüllt	Grün	erfüllt	Blau	erfüllt	(b) Farbtöne müssen visuell vergleichbar bleiben
Farbe	Anforderung															
Black	erfüllt															
Cyan	erfüllt															
Magenta	erfüllt															
Rot	erfüllt															
Grün	erfüllt															
Blau	erfüllt															
(c) Abnahme der Druckkontrastzahl in %	entfällt	(c) maximal 20														

⁴ Kurzbezeichnung für TA Triumph-Adler 3509ci

⁵ Kurzbezeichnung für Mondi Color Copy Original 80 g/m²

F. Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, dass die in Abschnitt B im Einzelnen bezeichnete Druckeinrichtung, bestehend aus:

1. Drucker

Bezeichnung..... **TA Triumph-Adler 3509ci**
(im Farbdruckbetrieb)
Geräte-Nr. 1FV4X00014
Hersteller/Vertrieb TA Triumph-Adler GmbH

2. Verbrauchsmaterial

Papier.....Mondi Color Copy Original 80 g/m²
Toner Bezeichnung
SchwarzCK-8545K
Cyan..... CK-8545C
Magenta CK-8545M
Yellow.....CK-8545Y
Sach-/Liefer-/Art.-Nr. 1T0C2L0TA1,1T0C2LCTA1,1T0C2LBTA1,1T0C2LATA1

den in Abschnitt E genannten Anforderungen genügt.

Die geprüfte Druckeinrichtung einschließlich des verwendeten Materials ist somit grundsätzlich zur Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß § 12 der Dienstordnung für Notare (DONot) geeignet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Drucke in der Farbe Yellow/Gelb und ähnlichen Farbtönen auf Grund ihrer Eigenschaften im Sinne der Dokumentensicherheit und -beständigkeit nicht zu empfehlen sind. Drucke in diesen Farben wurden bei den durchgeführten Untersuchungen nicht geprüft.

Es ist darauf zu achten, dass die Druckgeschwindigkeit gegenüber der Werkseinstellung (35 Seiten A4/min) auf 10 Seiten A4/min verringert wird, um eine ausreichend gute Radierfestigkeit zu gewährleisten. Hierzu ist die Papiereinstellung „Autom. (Metrisch) Anwender 8“ zu wählen.

G. Übertragung der Prüfungsaussage auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs

Die Aussage der Prüfung ist auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs übertragbar, wenn sichergestellt ist, dass bei deren Betrieb Resultate erzielt werden, die denen der Prüfung entsprechen. Die Voraussetzungen dafür sind auf dem folgenden Blatt als Anlage zusammengefasst.

01809 Heidenau, der 12.08.2025
Pirnaer Straße 37

PTS – Institut für Fasern & Papier gGmbH
Materialprüfdienst Urkundentechnik

Katrin Kühnöl

i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl
Abteilungsleitung Druck & Verarbeitung



FIBRE basec
solutions

Maulitz
i.A. M. Sc. Tatiana Kaulitz
Projektmitarbeiterin Druck & Verarbeitung

Voraussetzungen für die Übertragung der Aussage der Einzelprüfung auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs**Betr.: Druckeinrichtung, bestehend aus:**

Gerät mit der Bezeichnung **TA Triumph-Adler 3509ci**
(im Farbdruckbetrieb)
Geräte-Nr.: 1FV4X00014
Hersteller / Vertrieb **TA Triumph-Adler GmbH**
(und Antragsteller der Einzelprüfung)
Papier mit der Bezeichnung **Mondi Color Copy Original 80 g/m²**
Sach-/Liefer-Nr.
Hersteller / Vertrieb **Mondi**
Toner Bezeichnung
Schwarz **CK-8545K**
Cyan **CK-8545C**
Magenta **CK-8545M**
Yellow **CK-8545Y**
Sach-/Liefer-/Art.-Nr. **1T0C2L0TA1,1T0C2LCTA1,1T0C2LBTA1,1T0C2LATA1**

Das in der o. g. Prüfung an Gerät und Material mit den angeführten Bezeichnungen ermittelte Ergebnis ist auf andere Geräteexemplare und Materialien unter folgenden Voraussetzungen zu übertragen:

1. Für die Übertragung kommen nur Geräteexemplare und Materialien in Frage, die die oben aufgeführten Bezeichnungen tragen. Nur diese sind für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß § 12 der Dienstordnung für Notare zu benutzen.

Bezüglich des Papiers muss mindestens die kleinste Verpackungseinheit (siehe Blatt 2 des Prüfzeugnisses) die verlangte Bezeichnung tragen.

2. Der o. g. Antragsteller übernimmt die Gewähr, dass Geräte und Materialien, die unter diesen Bezeichnungen von ihm vertrieben werden, mit den geprüften übereinstimmen.
3. Bei technischen Änderungen des Gerätes bzw. Änderungen von Art oder Eigenschaften des Materials erlischt grundsätzlich Übertragbarkeit der Prüfungsaussage. Von der Anwendung her nach Auffassung des Antragstellers unerhebliche Änderungen sind der PTS unverzüglich mitzuteilen.
4. Der Antragsteller hat Anwendern, die eine Druckeinrichtung des o. g. Typs zur Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß § 12 DONot benutzen wollen, den Text des Prüfungszeugnisses einschließlich dieser Anlage zur Verfügung zu stellen.
5. Der Anwender wird hierdurch auf Ziffer 1 dieser Anlage hingewiesen sowie ferner auf die Notwendigkeit, die Druckeinrichtung – der Bedienungsvorschrift des Herstellers entsprechend – sachkundig zu betreiben. Nur dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die Drucke den bei der Untersuchung der Mustereinrichtung dokumentierten Qualitätsstandard erreichen.